

ARENA MINDU

FICHA TECNICA

Arena Silice sub-angular de alta pureza

La arena Mindu contiene mas de 96% de silice y forma subangular lo que la hace funcionar muy bien en varios productos de construccion.



Todos los productos se pueden mezclar según necesidades particulares.

ANALISIS TIPICO DE PORCENTAJE RETENIDO

MALLA	16	16/30	30/40	40/70	70/100
10	19%	0%	0%	0%	0%
16	39%	0%	0%	0%	0%
20	41%	37%	0%	0%	0%
30	1%	55%	0%	0%	0%
40	0%	7%	60%	0%	1%
50	0%	1%	39%	46%	1%
70	0%	0%	1%	49%	30%
100	0%	0%	0%	4%	61%
Pasante	0%	0%	0%	1%	5%
	100%	100%	100%	100%	100%

ANALISIS FISICO & QUIMICO TIPICOS

PPC	0,152%
pH	7,0
SiO ₂	96,116%
Fe ₂ O ₃	0,117%
CaO	0,022%
TiO ₂	0,074%
Al ₂ O ₃	2,226%
Cr ₂ O ₃	0,003%
MgO	0,002%
Na ₂ O	0,184%
Forma	Subangular



www.mindu.cl

ADVERTENCIA: contiene sílice libre. No respirar el polvo. La exposición prolongada al polvo puede causar una lesión pulmonar retrasada (silicosis). Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La información contenida en esta hoja de datos es para aplicación general y se cree que es precisa en el momento de impresión. Los datos enumerados han sido generados por Mindu y / o por laboratorios independientes. Cada muestreo del mundo real es diferente, por lo que sus resultados pueden variar. Mindu desea resaltar que la ficha ha de entenderse como referencial y no asume responsabilidad alguna por la información contenida en este documento la cual es referencial o por el uso de tales productos.